


nobonobo®




Stoffkollektion

EGA / ORINA / POKA / GRIMA / BUGIA

EGA

Martindale-Test: 69700 Zyklen
Lichtechtheit: 5
Farbechtheit gegen Reiben:
trocken 4-5, nass 4-5
Pilling: test (skale 1/5) 4


Faserzusammensetzung:
100% POLYESTER
Gewicht: 330g/m² +/-5%




EGA 21




EGA 21




EGA 90



EGA 91



EGA 95



EGA 96



ORINA

Martindale-Test: 100 000 Zyklen
Lichtechtheit 4
Farbechtheit gegen Reiben:
trocken 4-5, nass 4-5
Pilling: test (skale 1/5) 4

Faserzusammensetzung: 100% PL
Gewicht: 270g/m² +/-5%



ORINA 22





POKA

Martindale-Test: 18000-23000 Zyklen
Lichtechtheit: 5
Farbechtheit gegen Reiben:
trocken 4, nass 3-4
Pilling: test (skale 1/5) 5

Faserzusammensetzung: 100% PL
Gewicht: 380g/m² +/-5%



POKA 2



GRIMA

Martindale-Test: 76 000 - 84 000 Zyklen

Lichtechtheit: 5

Farbechtheit gegen Reiben:

trocken 5, nass 4-5

Piling: test (skale 1/5) 4-5

Faserzusammensetzung: 100% polyester

Gewicht: 480 g/m²



GRIMA 2



BUGIA

Martindale-Test: 60 000 - 68 000 Zyklen
Lichtechtheit 5
Farbechtheit gegen Reiben:
trocken 4-5, nass 4
Piling: test (skale 1/5) 4

Faserzusammensetzung: 100% polyester
Gewicht: 350 g/m²



BUGIA 03



BUGIA 03



BUGIA 11



BUGIA 19




BUGIA 77




BUGIA 01



BUGIA 08




BUGIA 84



BUGIA 85



BUGIA 89



BUGIA 93

nobonobo.pl